

Trattamento idrorepellente invisibile traspirante per eliminare assorbimento di umidità dalle facciate in muratura a vista e migliorare l'isolamento termico e le prestazioni di risparmio energetico

Indice analitico delle opere:

- Pulizia preliminare ed asportazione di parti disgregate.
- Asportazione di vegetazione e alghe verdi
- Impregnazione della superficie con idrorepellente penetrante silanico-silossanico in crema, ad una sola mano di applicazione

- **Pulizia preliminare ed asportazione di parti disgregate**

Rimuovere meccanicamente parti disgregate, polvere ed efflorescenze mediante sabbiatura o energica spazzolatura.

€/m².....

- **Asportazione di vegetazione e alghe verdi**

Rimuovere meccanicamente parti disgregate, polvere ed efflorescenze mediante sabbiatura o energica spazzolatura. Applicare, in assenza di pioggia nelle 24 ore successive, a pennello, rullo o spruzzo a goccia grossa prodotto detergente attivo che inattiva, scolora ed elimina muschi, muffe, alghe e le relative spore, favorendone il distacco dalle pareti e superfici murali, tipo Mungo Stormdry Detergente. Applicare 1 litro ogni 2 m² su superfici in mattoni a vista regolari (Applicare 1 litro ogni 4 m² su superfici in mattoni molto porosi, pietre sporgenti o irregolari). Lasciare agire per almeno tre giorni, successivamente eliminare i residui di vegetazione con spazzola bagnata e risciacquo, o in alternativa con acqua a pressione.

€/m².....

- **Impregnazione della superficie con idrorepellente penetrante silanico-silossanico in crema, ad una sola mano di applicazione**

Fornitura e posa in opera, mediante applicazione a pennello, rullo o spruzzo airless, su murature faccia a vista, di composto idrorepellente cremoso silanico+silossanico privo di solventi, invisibile e traspirante, con almeno 20 anni di efficacia attestata, tipo Mungo Stormdry. (*)

Applicare su muratura asciutta da piogge da almeno 24 ore e in assenza di pioggia in previsione nelle 24 ore successive, in una sola mano uniformemente, in ragione di 1 litro ogni 5 m².

€/m².....

(*) Note:

- in caso di presenza di umidità di risalita capillare è opportuno eseguire trattamento barriera ad iniezione certificato tipo Mungo DRYZONE almeno circa due mesi prima del trattamento di impregnazione superficiale.

- il trattamento STORMDRY non è idoneo per pietra calcarea non porosa e marmo, in tali evenienze consultare il servizio tecnico dal sito www.stormdry.it

Per una esaustiva trattazione sulle modalità di posa, calcolo della resa, tecnologie e certificazioni, si faccia riferimento alla documentazione liberamente scaricabile sul sito www.stormdry.it

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Tutti i dati forniti sono indicativi e la società Mungo s.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento le modifiche che riterrà opportune, in base ad esigenze aziendali e di procedimento industriale. Quanto sopra dovrà essere preventivamente sottoposto alla valutazione ed alla approvazione della Progettazione e della Direzione Lavori in relazione alle specifiche condizioni del cantiere di interesse.